

ULITH-Lynbeton FIX-5

Art-Nr. 25511*

ULITH-Teknisk datablad

- Vanddamp gennemtrængelig - Chlorin fri og korrosionsbestandig - Vejrbestandigt og frost -resistente - Belastning efter 15 minutter		Hurtig bindende mørtel til indvendig og udvendig . Til fastgørelse , forankring , tætning ,montage og forsegling. Alkalisk , chloridfri, hurtigt hærdende
--	---	--

Tekniske data:

blandingsforhold

udbytte

Forarbejdningsklar

Belastningsklar

Forarbejdningstemperatur

Sammensætning

getrocknete mineralische Zuschlagstoffe in ausgewählter Sieblinie

Normen

ca. 0,15 - 0,2 Liter vand : 1kg Pulver

1kg Ulith-Fix 2 iver ca. 1,1 Liter mørtel

5 - 7 Min.

ca. 15 Min.

over +5°C Luft- und objekt temperatur (med varm vand lavere temp)

Standardiseret Bindemiddel efter DIN 1164 und 1060.

Bygningsklasse A1, efter DIN 4102 ikke brændbart.

Anvendelsesområde

Ulith -Fix 5 Montering cement anvendes til alle formål, hvor hurtigt og nemt reparation og montering skal udføres . Som for eksempel ved maskine montage, forankring af døre , karme , hal- og garageporte , sanitære og elektriske installationer , varmeanlæg. Forsegling af utætheder i beton, murværk og rør og til reparation af trapper.

Påføringsdata

Underlaget skal rengøres og fugtes . Overfladen skal være fri for støv og andre løse partikler , samt snavs, olie , fedt og voks . Gammel maling belægninger gøres ru eller maling fjernes. Underlaget gøres godt fugtigt, og der kan ikke arbejdes på frosset undlager.. Ikke-jernholdige metaller , skal være forsynet med en beskyttende belægning. Brug en ren beholder, ca. 3,5 volumendele pulver omrøres til en homogen plast mørtel med 1 del vand . Bland kun så meget, som kan anvendes inden for 5 minutter . For store og dybe forankringer tilsættes kvartssand 0-2 mm. Dette blandes 3 dele Fix- 5 sættes til 1 del sand . Det skal bemærkes, at ved tilsætning af kvartssand , ændres styrken og bindingsforholdene. Andre stoffer må ikke tilsættes.

Efterbehandling

Frisk mørtel skal om nødvendigt efter tørre ved høje temperaturer. Til udendørs brug i områder, med svovldioxidemissioner bør mørtlen overfladen behandles efter 24 timer med en silicone eller beton sealer , for langsigtet beskyttelse mod sulfat nedbrydning .

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) 1907/2006 Udgivelsesdato / Revision: 2015/06/22 / 2015/06/22 Side 1 af 8 Identifikation af stoffet / materialet Produktnavn: "Ulith" Fix opfører cement

1. Stof / præparat og Company

Produkt detaljer:

Handelsnavn: "Ulith" - Fix 5 opstilling cement

"Ulith" - Fix 2-opføre cement

Brug af Stoffes- / præparat

Cementmørtel (se beholderetiketten)

Producent /

WBV- Oelde

På Landhagen 50

59302 Oelde

For yderligere information: Teknisk Division

Tlf. 02522 / 79-0

Fax: 02522/69 89

I nødstilfælde: 02581/8076

E-mail: info@wbv-worldwide.com

2. Fare forberedelse

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008

GHS05 Korrosion

Eye Dam. 1 H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation.

STOT SE H 335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Klassificering i henhold til direktiv 67/548 / EØF eller direktiv 1999/45 / EF

Xi Lokalirriterende

R37 / 38-41: Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade

Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til CLP-forordningen.

Farepiktogrammer