

Produkt Information:

Primax Montagelim & Multifuge

All-round neutral montagelim og fuge med høj styrke**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Primax Montagelim & Multifuge tilhører den nye generation af MS-polymer montagelime og fugemasser. Den hærdes ved en reaktion med luftens fugtighed.

Primax Montagelim & Multifuge er lugtfri, neutral og hurtighærdende. Primax Montagelim & Multifuge indeholder hverken opløsningsmiddel, silicone eller isocyanat.

Primax Montagelim & Multifuge anvendes til samlinger, hvor der ønskes en hård og bestandig limning og fugning.

Fysiske / kemiske data:**Fugemasse:**

Type:	MS-hybrid polymer, 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk masse
Vægtfylde:	Farvet ca. 1,5 kg/liter, Trans ca. 1,08 kg/liter
Holdbarhed:	1 år (trans 9 mdr) i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring.
Emballage:	

Afhærdet fugemasse:

Overmalbar:	Ja
Hårdhed:	ca. 41-43 Shore A
Brudforlængelse:	Ca. 400%
Brudstyrke:	Ca. 2 N/mm ²
Elasticitetsmodul:	Ca. 1.2 N/mm ²
Bestandighed:	Temperatur for farvet: ca. -40 °C til +90 °C Temperatur for transparent.: ca. -40 °C til +80 °C

Ved tykke lag kan den transparente lim fremstå med blåligt skær.

Brugsanvisning:

Forberedelse af materialer: Limfladerne skal være rene, tørre, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Primax Montagelim & Multifuge kan almindeligvis anvendes uden primer på overflader som glas, de fleste metaller, mursten og beton. Et eventuel behov for primning må konstateres i det enkelte tilfælde. Der kan anvendes Primer 960 på tætte flader som f.eks. rustfrit stål og plexiglas eller Primer 961 på porøse flader som mursten, beton, træ m.m.

Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse af - især store - opgaver.

Anvendelsesbetingelser: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C og en relativ luftfugtighed på minimum 30 %.

Påføring: Patronens gevindtop afskæres med en skarp kniv, hvorefter selve fugespidsen tilskæres med et skråt snit. Monteringslimen påføres ved hjælp af hånd- eller trykluft pistol.

Hærdning:

Hærdetid: Farvet: ca. 1 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF.
Transparent: ca. 1 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF.
Limene hærdner langsommere ved lavere temperaturer og lavere luftfugtighed.

Rengøring: Værktøj rengøres - og lim fjernes - med f.eks. benzin eller terpentin. Hærdet Lim kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.

Sikkerhed:

Faremærkning: Ingen

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.